



วอด้าโค้ท เซรามิค

เซรามิคโค้ทตั้งสูตรพิเศษสะท้อนความร้อนได้ดี





วอด้าโค้ทเซรามิค

วอด้าโค้ทเซรามิคเป็นเซรามิคโค้ทด้งสะท้อนรังสีความร้อนสูตรน้ำ ที่พัฒนาและออกแบบ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมีความยืดหยุ่นตัวสูง เพื่อสะท้อนรังสีความร้อนจากแดดมากกว่า 95% ช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคา และอุณหภูมิห้องได้สูงสุด 15 องศาเซลเซียส ช่วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศที่ในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีสวนช่วยการประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติ

- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสูตรน้ำ
- ใช้งานง่ายทั้งการทาและการพ่นเพื่อใช้งาน
- สะท้อนรังสีความร้อนได้ดีเยี่ยม
- ปกป้องยูวีและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี
- ให้ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิที่ผิววัสดุได้ถึง -15 c

ใช้งานบริเวณ

- ระแนงเหล็ก โลหะ รางน้ำ
- คอนกรีต ระเบียง ดาดฟ้า
- หลังคาเมทัลชีท



De supply (2015) Company Limited
127/57 Six nature Vibhavadi 60, Soi Vibhavadi Rangsit 60 Yak 18-1-6
Talat Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210
Tel. +(66)65 385 6599
Email info@desupply2015.com

วอด้าโค้ทเซรามิค



ขนาดบรรจุภัณฑ์

วอด้าโค้ท เซรามิค ขนาดบรรจุ 18 ลิตร

สีขาว , เทา

คุณสมบัติ

Vodacoat Ceramic	Standard	Unit	Sand
ค่าความถ่วงจำเพาะ		Kg/L	1.0
อัตราส่วนของแข็ง	ASTM D2697	% by Volume	60
ค่ากำลังรับแรงดึง	ASTM D412	N/mm2	>1.0
ค่าการยืดตัว	ASTM D412	%	>500
ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน	JIS R3106	%	98
ค่าการดูดซับรังสีความร้อน	JIS R3106	%	4.9
ค่าการคายความร้อน	JIS R3106		0.89
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน		W/m c	0.0004-0.0006
ระยะเวลาการแห้งตัว		Hr	1-3
Color			ขาว , เทา

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิวหลังคาเมทัลชีท หลังคาเคลือบหรือโลหะต่างๆ

พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน คราบสนิม และสิ่งสกปรกต่างๆ

- การทา ควรทาวอด้าโค้ทเซรามิค 2 เทียบบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ให้ทั่ว
- การพ่น ควรพ่นวอด้าโค้ทเซรามิค โดยผสมน้ำได้ไม่เกิน 10% บนพ่นพื้นผิวที่เตรียมไว้

แนะนำให้ทากวนให้เนื้อเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน

การทาชันที่ 1 และ 2 โดยทิ้งระยะห่างแต่ละชั้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ห้ามเกิน 24 ชั่วโมง

อัตราการใช้งานอยู่ 0.3 ลิตร / ตรม / 1 ชั้น ควรทา 2 ชั้น จะได้ที่ความหนา 300 ไมครอน ขณะที่ฟิล์มแห้ง



De supply (2015) Company Limited
127/57 Six nature Vibhavadi 60, Soi Vibhavadi Rangsit 60 Yak 18-1-6
Talat Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210
Tel. +(66)65 385 6599
Email info@desupply2015.com



ข้อควรระวังและข้อแนะนำ

- ควรทำงานระหว่างอุณหภูมิ 5 องศาและ 35 องศา ด้วยความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 85% อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่าจุดน้ำค้างในอากาศอย่างน้อย 3 องศา โดยการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นผิวรอบๆบริเวณที่ทำงาน
- อุณหภูมิสะสมบนพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 0 องศาหรือสูงเกิน 60 องศา
- ไม่ควรทาหรือพ่นขณะที่ฝนตก
- สีนํานี้ไม่สามารถ ใช้ในพื้นที่แช่น้ำตลอดเวลา หรือพื้นที่ขังน้ำ

อายุการเก็บรักษา

เก็บได้ 12 เดือนในกรณีไม่เปิดฝารบรรจุ และเก็บในที่ร่มและแห้งไม่เปียกชื้น

